

DETALE CPH ist eine Reihe exklusiver dekorativer Produkte, bei denen Wert auf die kleinen Details gelegt wird. Farben und Decklacke sind von unserer nordischen Designtradition und der Wechselhaftigkeit der Natur inspiriert.

Produkteigenschaften

Ultramatte, dekorative Farbe für Wände, Decken und Möbel. Verleiht Oberflächen ein lebendiges, strukturiertes Finish. Empfohlen für Oberflächen mit normalen funktionalen Anforderungen, die mäßigem Schmutz und Abnutzungerscheinungen ausgesetzt sind. Durch die Verwendung von DETALE Topcoat werden bessere schmutzabweisende Eigenschaften und eine verbesserte Haltbarkeit erzielt. Möbel sollten ebenfalls mit einem geeigneten Lack fertiggestellt werden.



- **Einfache Anwendung**
- **Mattes, strukturiertes Finish**
- **Große Robustheit für flache, (matt) gestrichene Oberflächen**

Zeichnung



Produktverwendung

Wohnzimmer, Eingangsbereiche, Büros, Einzelhandelsgeschäfte, Kliniken, Geschäfte, Hotels und Restaurants.

Beton, Leichtbeton, Putz, Ziegel, Gipskartonplatten und zuvor gestrichene Oberflächen.

Substrat

Muss sauber, trocken, fest und für die Oberflächenbehandlung geeignet sein.

Siehe auch VOB Teil C, DIN 18363, Abschnitt 3.

Behandlung

Entfernen Sie loses Material und Farbe durch Reinigung, Schleifen und Abstauben.

Entfernen Sie Schmutz, Dreck, Fett und Abblätterungen durch Reinigung gründlich.

Harte, glatte Untergründe sollten matt geschliffen und mit einer Grundierung versehen werden.

Risse, Unebenheiten und Löcher müssen verspachtelt werden.

Saugfähiger und poröser Untergrund kann mit Basic Primer grundiert werden.

2 Mal auftragen. Vor der finalen Anwendung Übergänge und Kanten abschleifen.

Finish gegebenenfalls mit DETALE Topcoat ausführen.

Auftragen

Produkt mit einer Rolle asymmetrisch, gleichmäßig und reichlich auftragen.

Mit Spachtel oder Pinsel in die Oberfläche einarbeiten.

Entscheiden Sie sich für ein Werkzeug, das auf der Größe der Oberfläche und den Finish-Anforderungen basiert.

Nass in Nass auftragen, sichtbare Flecken und Übergänge minimieren.

Kälte bzw. Wärme kann sich auf die Viskosität des Materials auswirken.

Vermeiden Sie Kondenswasserbildung.

Kälte und erhöhte Feuchtigkeit führt zu einer verlängerten Trocken- und vollständigen Aushärtezeit und einem verlängerten Intervall für die Wiederbehandlung.

Erhöhte Temperaturen und eine geringe atmosphärische Feuchtigkeit führen zu einer verkürzten Trocken- und Aushärtezeit.

Führen Sie immer einen Test durch, um die Haftung und das Ergebnis zu überprüfen.

Erwartetes Ergebnis

Flache, strukturierte Oberfläche.

Hält Reinigung mit einem milden Reinigungsmittel ohne Schleifmaterial, Wasser und Trocken mit feuchtem Lappen stand.

Vermeiden Sie es, die Oberfläche zu belasten, bevor die Behandlung vollständig ausgehärtet ist.

Useful Information

Der Effekt entsteht durch die Art, wie das Produkt gewalzt und gespachtelt wird.

Tragen Sie den Füllstoff in sanften Bögen auf und vermeiden Sie, ihn in die gleiche Richtung aufzutragen.

Beim Auftragen mit einem Pinsel entsteht der Effekt durch die Struktur der Wand.

Wir empfehlen, den Pinsel in sanften Kurven oder in kurzen Querstrichen zu bewegen.

Umweltinformationen

Reduzieren Sie Ihren Farbabfall auf ein Minimum, indem Sie Ihren Farbbedarf vorab abschätzen.

Entfernen Sie vor der Reinigung so viel Farbe wie möglich von den Werkzeugen.

Farbe und Reinigungsflüssigkeit nicht in die Abflüsse schütten, sondern als Umweltmüll sammeln und entsorgen.

Leere und trockene Verpackungen sind als Plastik zu sortieren, Metallgriffe sind zu entfernen und als Metall zu sortieren.

Bewahren Sie Farbreste im Sinne des Umweltschutzes für eine zukünftige Verwendung auf.

Lagerung

Kühl, frostsicher und fest verschlossen

Schutzausrüstung

Haut und Augen durch geeignete Kleidung, Handschuhe und Brille vor Spritzern schützen.

Das Inhalieren von Sprühnebel und Schleifstaub ist zu vermeiden.

Geeignete Schutzausrüstung tragen, siehe Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen.

Technische Daten

Glanz	Ultramatt
Dichte (kg/l)	1.19
Feststoffgewicht %	64
Feststoffvolumen %	57
Ergiebigkeit (m²/ltr.)	2
Min. Arbeitstemp. während Auftragung und Trocknen/Härtung:	Min. +10°C
Feuchtigkeit	Max. Feuchtigkeit 80 % RH.
Trockenzeit bei 20°C, 60 % relative Luftfeuchtigkeit (Stunden)	1
Überlackierbar bei 20°C, 60% RF (Stunden)	3
Ausgehärtete bei 20°C, 60% RF (Tage)	28
Reinigung der Werkzeuge usw.	Wasser
Country of Origin	Denmark

Aktuelle TDS-Version

August 2025

Ersetzt die TDS-Version

Juni 2025