08 Wood Tex Sealer

Produkteigenschaften

Wässrige und schmutzabweisende Imprägnierung, die lang anhaltenden Schutz bietet. Diese Versiegelung minimiert das Risiko von Schimmelbildung und Rissbildung. Bietet eine diffusionsoffene Behandlung, die vor UV-Strahlung schützt. Wird als Endbehandlung nach der Vorbehandlung mit Wood Tex Patina verwendet.

- **Umweltfreundliche Siliziumtechnologie**
- **Schmutz- und wasserabweisend**
- **Enthält UV-Filter**

Zeichnung

Produktverwendung

Druckimprägniertes, vollständig freiliegendes Holz, z.B. Terrassen.
Der Untergrund muss mit Flügger 08 Wood Tex Patina behandelt werden.

Substrat

Muss saugfähig, sauber, trocken, fest und für die Farbbehandlung geeignet sein.
Unzureichend geschütztes Kappholz, Wasserfallen oder die Gefahr von Wasseransammlungen dürfen nicht auftreten.
Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes vor der Farbbehandlung darf max. 20% betragen.

Behandlung

Lose Holzbeize, Farbe und verfaulte Holzfasern müssen durch Reinigen und Schleifen entfernt werden.
Entfernen Sie Schmutz, Dreck, Fett und kreidendes Material mit Terrace Cleaner.
Algen, Schimmel und Mehltau müssen durch Reinigung mit Facade-Anti-green entfernt werden.
Frühestens 4 Stunden nach der Behandlung mit Flügger 08 Wood Tex Patina behandeln.

Auftragen

Pinsel.
Großzügig auftragen und etwa 15 Minuten einwirken lassen.
Überschüssige Flüssigkeit in den Untergrund einbringen/verteilen.
Es darf sich kein Kondenswasser bilden.
Vermeiden Sie die Arbeit in direktem Sonnenlicht.
Die Oberfläche darf nach Abschluss der Behandlung mindestens 24 Stunden lang weder Frost noch Regen ausgesetzt werden.

Erwartetes Ergebnis
Farblose wasser- und schmutzabweisende Oberfläche.
Die Aussehen und Haltbarkeit der Oberfläche hängt von der Holzqualität, der Struktur, der Anwendung und der Exposition ab.

Reinigung und Pflege
Lose Holzfasern werden mit einer Bürste entfernt.
Schmutz, Dreck, Fett und auskreidendes Material werden mit Facade Clean entfernt.
Algen-, Mucor- und Schimmelbewuchs wird durch die Reinigung mit Facade Anti-green entfernt.
Alle zwei Jahre oder nach Bedarf mit Flügger 08 Wood Tex Sealer pflegen.

Bitte beachten!
Schützen Sie die frisch gestrichene Oberfläche vor Witterungseinflüssen.
Treffen Sie geeignete Maßnahmen gegen die Auswirkungen von Feuchtigkeit und Regen auf frisch gestrichene Oberflächen.
Die Oberfläche erreicht ihre maximale Robustheit, wenn sie vollständig ausgehärtet ist.

Umweltinformationen
Reduzieren Sie Ihren Farbabfall auf ein Minimum, indem Sie Ihren Farbbedarf vorab abschätzen.
Entfernen Sie vor der Reinigung so viel Farbe wie möglich von den Werkzeugen.
Farbe und Reinigungsflüssigkeit nicht in die Abflüsse schütten, sondern als Umweltmüll sammeln und entsorgen.
Leere und trockene Verpackungen sind als Plastik zu sortieren, Metallgriffe sind zu entfernen und als Metall zu sortieren.
Bewahren Sie Farbreste im Sinne des Umweltschutzes für eine zukünftige Verwendung auf.

Lagerung
Kühl, frostsicher und fest verschlossen

Schutzausrüstung
Haut und Augen durch geeignete Kleidung, Handschuhe und Brille vor Spritzern schützen.
Das Inhalieren von Sprühnebel und Schleifstaub ist zu vermeiden.
Geeignete Schutzausrüstung tragen, siehe Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen.

Technische Daten

Produkttype	Imprägnierung
Dichte (kg/l)	1.0
Ergiebigkeit (m²/ltr.)	10
Min. Arbeitstemp. während Auftragung und Trocknen/Härtung:	Min. +10°C
Feuchtigkeit	Max. Feuchtigkeit 80 % RH.
Trockenzeit bei 20°C, 60 % relative Luftfeuchtigkeit (Stunden)	6
Ausgehärtete bei 20°C, 60% RF (Tage)	28
Verdünnung	Nicht verdünnen
Reinigung der Werkzeuge usw.	Wasser

Aktuelle TDS-Version

Dezember 2024

Ersetzt die TDS-Version

Oktober 2024