Flügger Adhesive 270

Produkteigenschaften

Fertig gemischter, transparenter, verstärkter Klebstoff. Zum Anbringen von Sägemehltapeten, Papiertapeten und Vliestapeten, bei denen der Kleber auf der Rückseite der Tapete aufgetragen wird.

- **Tapetenkleber**
- **Fertig gemischt**
- **Geeignet für Klebemaschinen**

Zeichnung

↘

Entspricht den AgBB-Kriterien für 28-Tage-Emissionen gemäß EN16516.

Produktverwendung

Wird im Innenbereich in einem trockenen Raum zum Aufhängen von Sägespantapeten, Papiertapeten und Vliestapeten verwendet.
Auf Beton, Leichtbeton, Gips, Gipskarton, Glasfasern, Holzfaserplatten, Furnierplatten, Spanplatten und sandgestrahlten Untergründen.

Substrat

Muss sauber, trocken, fest und für die Untergrundbehandlung geeignet sein.
Siehe auch VOB Teil C, DIN 18363, Abschnitt 3.

Behandlung

Entfernen Sie loses Material und Farbe durch Reinigen und Schleifen.
Entfernen Sie Schmutz, Dreck, Fett und kreidende Materialien durch Reinigung.
Wasserlösliche Verfärbungen, Nikotin und Ruß werden gereinigt und mit einer Sperrgrundierung behandelt.
Harte, glatte Untergründe sollten matt geschliffen und mit einer Grundierung versehen werden.
Risse, Unebenheiten und Löcher müssen geschlossen werden.
Streichen Sie saugfähige und poröse Untergründe mit einer Grundierung.
Unbehandelte, gestrichene und tapezierte Untergründe sollten grundiert werden.

Auftragen
Auf der Rückseite der Tapete mit einem Pinsel, einer Rolle oder einem Kleistergerät.
Schichtdicke an Untergrund und Wandbelag anpassen.
Gleichmäßig nass in nass auftragen und durch Streichen/Rollen in die gleiche Richtung fertigstellen.
Normalerweise sollte die Tapete vor der Verlegung etwa 10 Minuten lang gespannt werden.
Unterschiede in der Schichtdicke oder eine ungleichmäßige Struktur können zu einem ungleichmäßigen Substrat führen.
Bei unzureichender Schichtdicke besteht die Gefahr von Blasenbildung und unzureichender Haftung.
Eine zu hohe Schichtdicke birgt die Gefahr der Rissbildung.
Auf der Vorderseite der Tapete aufgetragener Kleber kann sichtbare Flecken verursachen.
Kälte/Wärme kann die Viskosität des Materials beeinflussen.
Kondenswasser muss während der Trocknung/Härtung verhindert werden
Kälte und erhöhte Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit und die vollständige Aushärtung.
Erhöhte Temperatur und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Trocknungszeit und die vollständige Aushärtung.
Führen Sie immer eine Testbehandlung durch, um die Haftung und das Ergebnis zu überprüfen und zu akzeptieren.

Erwartetes Ergebnis
Gleichmäßig und gut mit dem Untergrund verbunden.
Verhindert nicht das Durchdringen von Ästen und wasserlöslichen Farbstoffen, Wasserflecken und Nikotin.
Seien Sie vorsichtig bei der Belastung des Untergrunds, bis der Klebstoff vollständig ausgehärtet ist.

Bitte beachten!
Sorgen Sie während und nach dem Aufhängen für eine gute Belüftung.

Umweltinformationen
Reduzieren Sie Ihren Farbabfall auf ein Minimum, indem Sie Ihren Kleber bedarf vorab abschätzen.
Entfernen Sie vor der Reinigung so viel Kleber wie möglich von den Werkzeugen.
Kleber und Reinigungsflüssigkeit nicht in die Abflüsse schütten, sondern als Umweltmüll sammeln und entsorgen.
Leere und trockene Verpackungen sind als Plastik zu sortieren, Metallgriffe sind zu entfernen und als Metall zu sortieren.
Bewahren Sie Kleberreste im Sinne des Umweltschutzes für eine zukünftige Verwendung auf.

Lagerung
Kühl, frostfrei und fest verschlossen

Schutzausrüstung
Haut und Augen durch geeignete Kleidung, Handschuhe und Brille vor Spritzern schützen.
Das Inhalieren von Sprühnebel und Schleifstaub ist zu vermeiden.
Geeignete Schutzausrüstung tragen, siehe Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen.

Technische Daten

Dichte (kg/l)	1.03
Feststoffgewicht %	12
Feststoffvolumen %	9
Ergiebigkeit (m²/ltr.)	5
Lange Ergiebigkeit (m²/l.)	6
Kurze Ergiebigkeit (m²/ltr.)	4
Min. Arbeitstemp. während Auftragung und Trocknen/Härtung:	Min. +15°C
Feuchtigkeit	Max. Luftfeuchtigkeit 80 % RF
Verdünnung	Wasser, sollte normalerweise nicht verdünnt werden
Reinigung der Werkzeuge usw.	Wasser
Country of Origin	Denmark

Aktuelle TDS-Version

Mai 2025