Produkteigenschaften

Alkalibeständig weiß pigmentierte Grundierung, die eine matte Oberfläche ergibt. Erzeugt eine gleichmäßige Oberfläche vor einer weiteren Behandlung. Zur Verwendung vor dem Streichen, Tapezieren oder der Installation von Wandbekleidung.

- **Grundierungsmittel**
- **Weiß**
- **Matt**

Zeichnung

↘
Entspricht den AgBB-Kriterien für 28-Tage-Emissionen gemäß EN16516.

Produktverwendung

Grundierung für Putz, Beton, Gipskartonplatten und gespachtelte Oberflächen vor dem Tapezieren oder als pigmentierte Grundierung vor dem Streichen mit Wandfarbe.
Auch zur Verwendung als Entfärbemittel für die Grundierung und die Suche nach Poren in Beton.

Substrat

Muss sauber, trocken, fest und für die Oberflächenbehandlung geeignet sein.
Siehe auch VOB Teil C, DIN 18363, Abschnitt 3.

Behandlung

Entfernen Sie loses Material und Farbe durch Reinigung und Schleifen.
Entfernen Sie Schmutz, Dreck, Fett und Auskreidungen durch eine Reinigung mit Fluren 37.
Wasserlösliche Verfärbungen, Nikotin und Ruß können mit Fluren 49 entfernt werden.
Mit Sandstrahlen die erforderliche matte Oberfläche erzeugen.
Risse, Unebenheiten und Löcher müssen verspachtelt werden.

Auftragen

Pinsel, Roller oder Sprühgerät.
Wählen Sie Ihr Werkzeug/Arbeitsgerät entsprechend der gewünschten Endbehandlung.
Nass auf nass auftragen und den Vorgang durch Bürsten bzw. Rollen in der gleichen Richtung abschließen.
Kälte bzw. Wärme kann sich auf die Viskosität des Materials auswirken.
Materialtemperatur für eine Spritzlackierung: min. 12 °C.
Während der Trocknung bzw. dem Aushärtevorgang darf keine Kondensation auftreten.
Kälte und erhöhte Feuchtigkeit führen zu einer verlängerten Trocken- und Aushärtezeit und einem verlängerten Intervall für die Wiederbehandlung.
Erhöhte Temperaturen und eine geringe atmosphärische Feuchtigkeit führen zu einer verkürzten Trocken- und Aushärtezeit.
Führen Sie zur Überprüfung der Haftung und des Ergebnisses immer eine Testbehandlung durch.

Erwartetes Ergebnis
Matte, gedeckte Oberfläche.
Mit Wandbekleidung und/oder Farbe mit dem gewünschten Glanz und Farbton abschließen.

Bitte beachten!
Auf einem auskreidenden Substrat oder einer gipsbasierten Spachtelmasse wie Flügger Filler oder Repa Quick erreicht man mit Flügger Wall Primer Perform nicht die nötige Durchdringung und Haftfähigkeit.
In diesem Fall empfehlen wir Flügger Sealer Non-drop als Grundierung.

Umweltinformationen
Reduzieren Sie Ihren Farbabfall auf ein Minimum, indem Sie Ihren Farbbedarf vorab abschätzen.
Entfernen Sie vor der Reinigung so viel Farbe wie möglich von den Werkzeugen.
Farbe und Reinigungsflüssigkeit nicht in die Abflüsse schütten, sondern als Umweltmüll sammeln und entsorgen.
Leere und trockene Verpackungen sind als Plastik zu sortieren, Metallgriffe sind zu entfernen und als Metall zu sortieren.
Bewahren Sie Farbreste im Sinne des Umweltschutzes für eine zukünftige Verwendung auf.

Lagerung
Kühl, frostgeschützt und fest verschlossen

Schutzausrüstung
Haut und Augen durch geeignete Kleidung, Handschuhe und Brille vor Spritzern schützen.
Das Inhalieren von Sprühnebel und Schleifstaub ist zu vermeiden.
Geeignete Schutzausrüstung tragen, siehe Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen.

Ergänzende Informationen
Für dieses Produkt gibt es eine: Environmental Product Declaration

Technische Daten

Glanz	Matt
Dichte (kg/l)	1.30
Feststoffgewicht %	44
Feststoffvolumen %	28
Ergiebigkeit (m²/ltr.)	6
Min. Arbeitstemp. während Auftragung und Trocknen/Härtung:	Min. +10°C
Feuchtigkeit	Max. Feuchtigkeit 80 % RH.
Trockenzeit bei 20°C, 60 % relative Luftfeuchtigkeit (Stunden)	1
Überlackierbar bei 20°C, 60% RF (Stunden)	3
Ausgehärtete bei 20°C, 60% RF (Tage)	28
Verdünnung	Nicht verdünnen
Reinigung der Werkzeuge usw.	Wasser

Aktuelle TDS-Version

Dezember 2024

Ersetzt die TDS-Version

Oktober 2024